



防水層保護被覆材

ナルファルトトップ

ナルファルトトップは、アクリル系エマルジョン型塗料で、
耐水性、耐候性及び密着性に優れた露出防水層の保護化粧材です。



ナルファルト トップS (軽歩行用)

骨材入り塗料で、防水材の伸縮に
追従し軽歩行が可能です。
色は、グリーン・レッド・グレー・
ライトグレーで耐候性の良い顔料
を配合し、長く美装を保ちます。




ナルファルト トップP (非歩行用)

耐水性が良く、アスファルト系
塗膜防水層に密着性が
良いように設計された
アクリル系エマルジョンに
耐候性顔料を配合した、
ペイント型保護仕上材です。


カラー



● グレー



● ライトグレー



● シルバー (トップPのみ)

※この色見本は印刷上、
実物と多少異なる場合
があります。

標準施工仕様

タイプ	トップS (軽歩行)	トップP (非歩行)
防水層	ナルファルト防水	
素地調整	ゴミ・埃・油等除去	
塗装用具	ローラー・ハケ・スプレーガン	
塗布量	0.5kg/m ² × 2回	0.15kg/m ² × 2回
塗装間隔	夏2時間以上、冬6時間以上	夏1時間以上、冬3時間以上
荷姿	20kg 石油缶	15kg 石油缶
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 密栓して室内に保管して下さい。 ● 水性塗料のため5℃以上で保管、施工して下さい。 ● 使用前によく攪拌して下さい。 ● 施工後6～12時間以内に雨がつかないようにして下さい。 ● ローラー・ハケ・スプレーガンは乾かないうちに水洗いして下さい。 ● 原則無希釈で使用して下さい。やむをえない場合、希釈率は3%以下にして下さい。 	

製品性状

項目	規格値			備考
	トップS(軽歩行)	トップP(非歩行)		
タイプ	トップS(軽歩行)	トップP(非歩行)		
カラー	各色	シルバー	各色	
粘度 (mPa・S23℃)	10,000 ± 5,000	3,000 ± 1,000	2,000 ± 500	CPS/BH型No.30 20rpm
比重	1.58 ± 0.1	1.10 ± 0.1	1.20 ± 0.1	at 20℃
加熱残分 (%)	73 ± 3	30 ± 1.5	53 ~ 52	100℃ × 3h
pH	8 ± 1	5 ± 1	8 ± 1	at 20℃
耐水性	異常なし			水道水常温 1週間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	—	異常なし	飽和セメントアルカリ (pH12) 1週間浸漬
耐酸性	異常なし	—	異常なし	3% H ₂ SO ₄ 1週間浸漬
耐紫外線性	殺菌灯 15W/20cm 2週間照射し変退色に異常なし			
促進耐候性	サンシャインウエザオメーター 1000H 照射後塗膜異常なし			
乾燥時間	2時間			at 20℃
貯蔵安定性	6ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	冷暗所保存

注意事項

- ① Pカラー・Sカラー共にエマルジョン塗料である為、密栓して、冷暗所で保存して下さい。凍結させないようにすると共に、高温に長期間放置した場合には変質し、使用できない場合があります。
- ② Pシルバーには、活性な顔料が使用されており、高温になる場所での保管は避けて下さい。反応によりガスが発生する恐れがあります。尚、容器には特殊な細工がしてありますので、横倒しや、逆さ積みは絶対にしないで下さい。
- ③ Sカラーは、重質の骨材が配合されておりますので、やむをえず水で希釈する場合は、速やかに使い切って下さい。沈降により、ハードケーキになる場合があります。
 - ▶ 希釈は3%以下にして下さい。
- ④ 水性塗料のため、施工時の注意をよく守って使用して下さい。
 - ▶ 3℃以下になるような場所での施工はしないで下さい。
 - ▶ 低温時は特に乾燥が悪くなりますので、できるだけ薄く均一に塗布して下さい。
 - ▶ 施工後6～12時間以内に降雨等水がかからないようにして下さい。
 - ▶ 使用前によく攪拌して下さい。尚、泡のかみ込はできるだけ少なくして下さい。
 - ▶ 塗装に際しては、被塗面の埃・油分を十分に取り除いて下さい。
 - ▶ 塗装具は刷毛、ローラー刷毛、スプレーガン等が使えますが、使用後は、乾かないうちに水で洗って下さい。一旦乾きますとラッカーシンナー等でないと溶けなくなります。
- ⑤ トップSの塗布量は1回に0.8kg/m²以下にして下さい。一度に厚く塗り過ぎると乾燥過程でクラックを生じることがあります。

成瀬化学株式会社

営業部	■ 東京本店	〒140-0013	東京都品川区南大井6-17-7	TEL.03(3763)4113代
	■ 名古屋営業所	〒451-0052	愛知県名古屋市中区栄生1-35-20	TEL.052(586)3811代
	■ 大阪営業所	〒530-0047	大阪府大阪市北区西天満4-5-5	TEL.06(6948)8806代
	■ 沖縄出張所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地1-1-1	TEL.06(6948)8806代
工場		〒519-1107	三重県亀山市関町木崎1703-3	TEL.0595(96)1411代
■ https://naruphalt.com E-mail : naruse@net.email.ne.jp				