



製品一覧表

分類	改質アスファルト系常温防水	分類	改質アスファルト系常温防水	
品名	ナルファルトWP	品名	ナルファルトWP	
一般性状	主成分	アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム	主成分	アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム
	粘度	60,000 cps	粘度	60,000 cps
	固形分	65 %	固形分	65 %
	比重	1.2	比重	1.2
	外観	黒褐色水性エマルジョン	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り ナルファルトWP (18kg) / ナルファルトプライマー (2kg)	荷姿	ポリペール缶入り (23kg)	
分類	ナルファルト防水用プライマー	分類	折板・瓦棒屋根の防水	
品名	ナルファルトプライマー	品名	ナルファルトWP-S	
一般性状	主成分	アスファルト	主成分	アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム
	粘度	100 cps	粘度	12,000 cps
	固形分	10 %	固形分	65 %
	比重	1.0	比重	1.2
	外観	黒褐色水性エマルジョン	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (10kg)	荷姿	ポリペール缶入り (18kg)	
分類	補強布	分類	改質アスファルトシート (粘着)	
品名	ナルファルト不織布	品名	ナルシート N (密着) / (絶縁)	
一般性状	主成分	ポリエステル	主成分	改質アスファルト
	重量	7kg / 2kg	厚み	1.5mm
			重量	29kg
荷姿	105cm(幅) × 100m / 20cm(幅) × 100m	荷姿	100cm(幅) × 16m	

エマルジョン系防水・注入剤・接着剤製造



成瀬化学株式会社

ISO 9001 14001 認証

(本社・工場)

製品一覧表



分類	防水層保護被覆材	
品名	ナルファルトトップS (軽歩行用)	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	10,000 cps
	固形分	73 %
	比重	1.58
	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (20kg)	



分類	防水層保護被覆材	
品名	ナルファルトトップP (非歩行用)	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン
	粘度	2,000 cps
	固形分	53 %
	比重	1.2
	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (15kg)	



分類	太陽熱反射防水層保護被覆材	
品名	ナルファルトトップ遮熱S (軽歩行用)	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	5,500 cps
	固形分	70 %
	比重	1.5
	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (20kg)	



分類	太陽熱反射防水層保護被覆材	
品名	ナルファルトトップ遮熱P (非歩行用)	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン
	粘度	1,300 cps
	固形分	56 %
	比重	1.3
	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (15kg)	



分類	高耐久防水層被覆材	
品名	ナルファルトトップハードP/S	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	20,000 cps / 25,000 cps
	固形分	65 % / 67 %
	比重	1.5 / 1.2
	外観	グレー/グレー・ブラウン・グリーン 水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	



分類	防水層再生工法	
品名	ナルライト注入用	
一般性状	主成分	石油樹脂・アクリルエマルジョン
	粘度	30,000 cps
	固形分	48 %
	比重	1.05
	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	

製品一覧表



分類	モルタル接着剤	
品名	ナルファルトA	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン
	粘度	35,000 cps
	固形分	50 %
	比重	1.05
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg) チューブ (1kg) 20 本入り	



分類	コンクリートブロック接着剤	
品名	ナルシルバー Neo / ナルシルバー Neo ミニ	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	150,000 cps
	固形分	70 %
	比重	1.2
	外観	灰色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (1kg) 20 本入り / チューブ (350g) 40 本入り	



分類	コンクリートブロック接着剤	
品名	ナルパーク	
一般性状	主成分	アスファルト・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	250,000 cps
	固形分	72 %
	比重	1.2
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (1kg) 20 本入り	

分類	強力すべり止め剤	
品名	ナルグリップ	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	150,000 cps
	固形分	75 %
	比重	1.2
	外観	グレー・イエロー・ホワイト・グリーン水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (1kg) 12 本入り	



分類	レンガブロック用接着剤	
品名	ナルブリック	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	100,000 cps
	固形分	75 %
	比重	1.3
	外観	白色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (700g) 12 本入り	

分類	コンクリート打継止水剤	
品名	ナルストップ	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン
	粘度	ペースト状
	固形分	60 %
	比重	1.0
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 330cc カートリッジ 48 本入り / 16 本入り	

製品一覧表

				
分類	水性ポリエチレン系防食防水材料	分類	水性ポリエチレン系パテ材	
品名	ナルコートCP/ナルコートJW	品名	ナルジャストパテ	
一般性状	主成分	ポリエチレンエマルジョン	主成分	ポリエチレンエマルジョン
	粘度	120,000 cps	粘度	クリームペースト状
	固形分	62 %	固形分	72 %
	比重	1.15	比重	1.2
	外観	灰色水性エマルジョン/青色水性エマルジョン	外観	灰色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	
				
分類	コンクリート混和剤	分類	天然石接着剤	
品名	ナルファルトC	品名	ナルスワロエマルジョン	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン
	粘度	500 cps	粘度	25,000 cps
	固形分	50 %	固形分	50 %
	比重	1.05	比重	0.95
	外観	黒褐色水性エマルジョン	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (18kg)	荷姿	ダンボール箱 (2.5kg パック・8袋入り)	
				
分類	膨れ防止下地調整材	分類	防水用素地調整材	
品名	ナルブリッドB	品名	ナルジャストP	
一般性状	主成分	アスファルト・アクリルエマルジョン、骨材	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	ペースト状	粘度	ペースト状
	固形分	70 %	固形分	78 %
	比重	0.75	比重	1.0
	外観	黒褐色水性エマルジョン	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (15kg)	荷姿	ポリペール缶入り (16kg)	

 **成瀬化学株式会社**

■ <https://naruphalt.com>

E-mail : naruse@net.email.ne.jp

営業部

■ 東京本店 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-7
 ■ 名古屋営業所 〒451-0052 愛知県名古屋市中区栄生1-35-20
 ■ 大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-5-5
 ■ 沖縄出張所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1

工場

〒519-1107 三重県亀山市関町木崎1703-3

TEL.03(3763)4113代
 TEL.052(586)3811代
 TEL.06(6948)8806代
 TEL.06(6948)8806代
 TEL.0595(96)1411代