



# 製品一覧表

				
分類	改質アスファルト系常温防水	分類	折板・瓦棒屋根の防水	
品名	<b>ナルファルトWP</b>	品名	<b>ナルファルトWP-S</b>	
一般性状	主成分	アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム	主成分	アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム
	粘度	60,000 cps	粘度	12,000 cps
	固形分	65 %	固形分	67 %
	比重	1.2	比重	1.2
	外観	黒褐色水性エマルジョン	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り ナルファルトWP (18kg) / ナルファルトプライマー (2kg)	荷姿	ポリペール缶入り (18kg)	
				
分類	補強布	分類	防水層保護被覆材	
品名	<b>ナルファルト不織布</b>	品名	<b>ナルファルトトップS (軽歩行用)</b>	
一般性状	主成分	ポリエステル	主成分	アクリルエマルジョン、骨材
	重量	7kg / 2kg	粘度	10,000 cps
			固形分	73 %
			比重	1.58
外観		外観	各色水性エマルジョン	
荷姿	105cm(幅) × 100m / 20cm(幅) × 100m	荷姿	石油缶入り (20kg)	
				
分類	防水層保護被覆材	分類	太陽熱反射防水層保護被覆材	
品名	<b>ナルファルトトップP (非歩行用)</b>	品名	<b>ナルファルトトップ遮熱S (軽歩行用)</b>	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン	主成分	アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	2,000 cps	粘度	3,000 cps
	固形分	53 %	固形分	73 %
	比重	1.2	比重	1.4
	外観	各色水性エマルジョン	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (15kg)	荷姿	石油缶入り (20kg)	

エマルジョン系防水・注入剤・接着剤製造

 **成瀬化学株式会社**



EMS 81566 / ISO 14001:2004  
(本社・関工場)

## 製品一覧表



分類	太陽熱反射防水層保護被覆材	
品名	ナルファルトトップ遮熱P (非歩行用)	
一般性状	主成分	アクリルエマルジョン
	粘度	3,000 cps
	固形分	67 %
	比重	1.3
	外観	各色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (20kg)	

分類	高耐久防水層被覆材	
品名	ナルファルトトップハード	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	25,000 cps
	固形分	70 %
	比重	1.4
	外観	灰色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	



分類	膨れ防止下地調整材	
品名	ナルブリッドB	
一般性状	主成分	アスファルト・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	ペースト状
	固形分	70 %
	比重	0.75
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (15kg)	

分類	防水用素地調整材	
品名	ナルジャストP	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	ペースト状
	固形分	75 %
	比重	0.85
	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (16kg)	



分類	改質アスファルト防水シート	
品名	ナルシート	
一般性状	主成分	改質アスファルト
	厚み	2mm
	重量	21kg
荷姿	100cm(幅) × 10m	

分類	防水層再生工法	
品名	ナルライト注入用	
一般性状	主成分	石油樹脂・アクリルエマルジョン
	粘度	30,000 cps
	固形分	48 %
	比重	1.05
	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	

## 製品一覧表



分類	ナルライト注入用硬化剤	
品名	アクアゲル	
一般性状	主成分	水溶性ポリイソシアネート
	粘度	ペースト状
	固形分	80 %
	比重	1.1
	外観	淡黄色粘性液体
荷姿	缶入り (1kg)	



分類	ナルライト注入用硬化材	
品名	アロフィクスMC	
一般性状	主成分	ケイ酸カルシウム
	比重	3.0
	外観	灰白色微粉末
荷姿	袋入り (20kg)	



分類	コンクリートブロック接着剤	
品名	ナルシルバー／ナルシルバーミニ	
一般性状	主成分	石油樹脂・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	300,000 cps
	固形分	70 %
	比重	1.2
	外観	灰色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (1kg) 20 本入り／チューブ (350g) 40 本入り	



分類	コンクリートブロック接着剤	
品名	ナルパーク	
一般性状	主成分	アスファルト・アクリルエマルジョン、骨材
	粘度	200,000 cps
	固形分	68 %
	比重	1.1
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 チューブ (1kg) 20 本入り	



分類	モルタル接着剤	
品名	ナルファルトA	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン
	粘度	35,000 cps
	固形分	50 %
	比重	1.05
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg) チューブ (1kg) 20 本入り	



分類	コンクリート打継止水剤	
品名	ナルストップ	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン
	粘度	ペースト状
	固形分	55 %
	比重	1.05
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 330cc カートリッジ 48 本入り／16 本入り	

## 製品一覧表



分類	コンクリート混和剤	
品名	ナルファルトC	
一般性状	主成分	アスファルトエマルジョン
	粘度	500 cps
	固形分	50 %
	比重	1.05
	外観	黒褐色水性エマルジョン
荷姿	石油缶入り (18kg)	



分類	特殊水性ポリエチレン系防食防水材料	
品名	ナルコートCP/ナルコートJW	
一般性状	主成分	ポリエチレンエマルジョン
	粘度	150,000 cps
	固形分	63 %
	比重	1.15
	外観	灰色水性エマルジョン/青色水性エマルジョン
荷姿	ポリペール缶入り (20kg)	



分類	天然石塗床舗装仕上材	
品名	ナルスワロ (20kgセット/5kgセット)	
一般性状	主成分	天然石
荷姿	ポリペール缶入り	
	20kgセット 天然石: 20kg・接着剤: 2.5kg 5kgセット 天然石: 5kg・接着剤: 0.7kg	



分類	天然石接着剤	
品名	ナルスワロエマルジョン	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン
	粘度	25,000 cps
	固形分	50 %
	比重	0.95
	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	ダンボール箱 (2.5kg パック・8袋入り)	



分類	天然石表面結合剤	
品名	ナルスワロリキッド	
一般性状	主成分	ポリエチレン・アクリルエマルジョン
	粘度	5,000 cps
	固形分	40 %
	比重	0.95
	外観	乳白色水性エマルジョン
荷姿	缶入り (5kg)	

**成瀬化学株式会社**

■ <http://naruphalt.com>

E-mail: naruse@net.email.ne.jp

営業部

■ 東京本店 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-7  
 ■ 名古屋営業所 〒451-0052 愛知県名古屋市西区栄生1-35-20  
 ■ 大阪営業所 〒573-0126 大阪府枚方市津田西町1-15-9  
 ■ 沖縄出張所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-3-11

工場

〒519-1107 三重県亀山市関町木崎1703-3

TEL.03(3763)4113代  
 TEL.052(586)3811代  
 TEL.072(858)5902代  
 TEL.050(1386)7947代  
 TEL.0595(96)1411代